材料及工程實驗室-台北

試 驗 報 告

報告編號：HV-13-03455X
頁　　數：1　　OF　　3
報告日期：2013 年 06 月 07 日

京程科技股份有限公司
桃園縣龜山鄉民生北路一段 40-2 號 5 樓之 3

我們依照顧客的要求，根據顧客提供的產品敘述如下：
產品敘述：　　奈米光觸媒
產品型號：　　JM-TS001

我們依照顧客的要求，根據顧客送交之樣品進行試驗結果如下：
委託試驗要求：(依照顧客提供之測試規格進行試驗，詳細內容請參照附頁。)
耐洗刷試驗

試驗結果：
－如附頁所示－

收件日期：　　2013 年 05 月 29 日

試驗日期：　　2013 年 05 月 29 日～2013 年 06 月 05 日

報 告 簽 署 人

The content of this PDF file is accordance with the original issued reports for reference only. This Test Report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.此 PDF 電子檔內容係根據原簽發之紙本報告製作，僅供參考用。本報告未經本公司書面同意，不可部份複製。

材料及工程實驗室-台北

試 驗 報 告

報告編號：HV-13-03455X
頁　　數：2　OF　3
報告日期：2013 年 06 月 07 日

耐洗刷試驗

試驗設備：

名稱	廠牌	型號
耐刷洗試驗機	ELCOMETER	1720

實驗室環境條件：

環境溫度：　23±2℃
相對濕度：　50±5%RH

試驗方法：

CNS 10757(1995) 塗料一般檢驗法(有關塗膜之物理、化學抗性之試驗法)

試驗條件：

洗刷次數：　3000 次

試驗結果：

試驗項目	試驗結果
耐洗刷試驗	可耐規定次數的洗淨試驗

The content of this PDF file is accordance with the original issued reports for reference only. This Test Report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.此 PDF 電子檔內容係根據原簽發之紙本報告製作，僅供參考用。本報告未經本公司書面同意，不可部份複製。

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司
No.35, Wu Chyuan Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區(新北產業園區)五權路 35 號
t (886-2) 2298-3355　f (886-2) 2299-7857　www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

材料及工程實驗室-台北

試 驗 報 告

報告編號：HV-13-03455X
頁　　數：3　　OF　　3
報告日期：2013 年 06 月 07 日

試驗照片：



試驗樣品

----- o O o -----

The content of this PDF file is accordance with the original issued reports for reference only. This Test Report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.此 PDF 電子檔內容係根據原簽發之紙本報告製作，僅供參考用。本報告未經本公司書面同意，不可部份複製。

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司
No.35, Wu Chyuan Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區(新北產業園區)五權路 35 號
t (886-2) 2298-3355　　f (886-2) 2299-7857　　www.tw.sgs.com
Member of SGS Group